

ŚRODEK DO USUWANIA FASAD NA BAZIE SUROWCÓW POCHODZENIA BIOLOGICZNEGO

**ŻELOWY ŚRODEK DO USUWANIA FASAD NA BAZIE WODNEJ
ŁATWY W APLIKACJI – NISKA ZAWARTOŚĆ LZO**



Z ALETY PRODUKTU



- Neutralne pH
- Baza wodna
- Niska zawartość LZO
- Wysoka temperatura zapłonu : 61°C
- Szybkie działanie
- Łatwopalny
- Skuteczny od 40 min na cienkich foliach; 50 min do 1h20 na imper, 2h20 do 4h20 na RPE
- Wysoce żelowa formuła idealna do powierzchni pionowych
- Odpady / DIB
- Łatwo biodegradowalny zgodnie z kryteriami OECD 301F



OPAKOWANIE:

- 20 kg, paleta 24 x 20 kg

Z A STOSOWANIE

SCALPEX EKO'R, żelowy środek do usuwania powłok elewacyjnych na bazie wody, usuwa farby budowlane, RPE, imper, cienkie folie na tynku, betonie, kamieniu i cegle. Jego żelowa formuła i konsystencja ułatwiają nakładanie za pomocą wałka, pędzla lub pneumatycznego pistoletu natryskowego. SCALPEX EKO'R jest skuteczny od 40 minut w zależności od rodzaju i grubości powłoki.

S POSOB UZYCIA

ROZCIENCZANIE: Produkt gotowy do użytku.

MATERIAŁ DO APLIKACJI: Pędzel z naturalnego włókna, w razie potrzeby natrysk bezpowietrzny.

SPOSÓB UŻYCIA: Dobrze wymieszać produkt przed aplikacją. Nałożyć SCALPEX EKO'R grubą warstwą na podłoże i pozostawić produkt do całkowitego zmiękczenia powłoki (patrz czas poniżej). Usunąć wszelkie pozostałości szpachelką lub ręką. Po usunięciu zaleca się spłukanie.

CZAS NAKŁADANIA: Zależnie od rodzaju i grubości powłoki, czas działania wynosi średnio 2 godziny. Czas otwarcia: 8 do 24 godzin, zależnie od warunków klimatycznych.

TEMPERATURA NAKŁADANIA: od -5 do 50°C

PRODUKT DO NAKŁADANIA MASZYNOWEGO: Sprzęt typu Graco Mark V z dyszą (537), ciśnienie 70 barów, 3 warstwy krzyżowe z odległości 40 cm od podłoża, wydajność 800 g/m², 100 do 120 m² wykonane na godzinę. Chronić podłoża: gumowe / z tworzyw sztucznych / roślinność.



CZYSZCZENIE SPRZĘTU: Narzędzia należy wyczyścić wodą z detergentem natychmiast po użyciu.

WYDAJNOŚĆ: między 700 g a 1 kg/m² zależnie od rodzaju powłoki*.

ODPADY Z USUWANIA POWŁOKI: Odpady z usuwania powłoki są odpadami nieszkodliwymi zgodnie z kodeksem ochrony środowiska R 541-8 dekret nr 2011828 z 11 lipca 2011 (Zwykły odpad przemysłowy).

PRZECHOWYWANIE: Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach, chronić przed mrozem, szkodliwymi warunkami atmosferycznymi, źródłem światła i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

* Dane dotyczące zużycia mają charakter orientacyjny. Pozwalają one oszacować ilość produktu niezbędną do wykonania prac., jednak nie mają charakteru wiążącego. Jedynie przeprowadzenie testów w konkretnych warunkach pozwala określić dokładne zużycie na danej powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• LZO: 560 g/l• Temperatura zapłonu: 61°C• Gęstość: 1,1 g ± 0,03 g/cm³ w 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH: neutralne• Lepkość: > 4000 cps• Szybkość biodegradacji w ciągu 3 do 5 dni: 60% |
|--|--|

BIODEGRADACYJNOŚĆ PRODUKTU

Szybkość biodegradacji w ciągu 28 dni: 80% do 90% (84,4% w warunkach eksperymentalnych)

Obserwowany 10-dniowy odstęp: N.D. (tak)

Wniosek: Łatwo biodegradowalny

V OORZORGSMAATREGELN

OCHRONA POWIERZCHNI: Może uszkadzać niektóre podłoża, jak guma, tworzywa sztuczne i pewne powierzchnie metalowe. Zaleca się wcześniejsze wykonanie próby i w razie konieczności zasłonięcie takich elementów.

OCHRONA OSOB: Chronić ciało i unikać kontaktu z oczami i skórą. Jeśli dojdzie do kontaktu, przemyć obficie dane miejsce wodą. Używać rękawic z PCW. W przypadku nakładania za pomocą rozpylacza używać kasku z ochronną nakładką na twarz. W przypadku nakładania przy pomocy wałka lub pędzla używać gogli ochronnych. Pracować w odpowiednim kombinezonie (nieprzemakalnym).

Uwaga : Niniejszy dokument sporządzony został w oparciu o nasze doświadczenie dotyczące danego produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za poszczególne przypadki jego zastosowania. Konieczne jest wykonanie próby przed zastosowaniem..



Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.