

GAMA ŚRODKÓW ANTYGRAFFITI

VERNAEAU PU 16

TRWAŁA, DWUSKŁADNIKOWA POWŁOKA ANTYGRAFFITI.
WYKONCZENIE MATOWE LUB BŁYSZCZĄCE



★★★★★
**NAJWYŻSZA
- JAKOŚĆ -**

RÓŻNE RODZAJE
POWIERZCHNI

Z ALETY PRODUKTU

- Graffiti może być zmywane z zabezpieczonej powierzchni do 50 razy bez uszkodzenia powłoki
- Umożliwia oddychanie powierzchni
- Istnieje w wersji błyszczącej i matowej
- Doskonała odporność na promieniowanie UV oraz ścieranie
- Nie zmienia pierwotnego wyglądu powierzchni
- Idealnie nadaje się do stosowania zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz (produkt bez rozpuszczalników, bezzapachowy i niepalny)
- VERNAEAU PU 16 może być zabarwiony za pomocą uniwersalnych barwników (wcześniej należy przeprowadzić próbę)
- Nie zawiera LZO



OPAKOWANIE :

- 5 kg, Opakowanie zbiorcze 2 x 5 kg (paleta 80 sztuk).

Z A STOSOWANIE

VERNAEAU PU 16 zabezpiecza przed graffiti i zabrudzeniami powierzchnie porowate, beton, cement, cegłę, farby, kamień, drewno, tynki, itp. Nie stosować na marmurze lub polerowanych powierzchniach.

S POSOB UZYCIA

1. ROZCIENCZANIE : Gotowy do użycia po wymieszaniu obu składników.

2. POTRZEBNE NARZEDZIA : Wałek, ewentualnie rozpylacz ciśnieniowy.

3. SPOSÓB UŻYCIA : Wlać cały utwardzacz do części zawierającej żywicę. Dobrze mieszać przez 5 minut za pomocą mieszadła, aż do otrzymania jednolitego roztworu. Podłoże, na które naniesiony zostaje produkt, powinno być czyste i suche. Preparat VERNAEAU PU 16 należy nanieść w postaci dwóch krzyżujących się warstw, zwracając uwagę, aby nie nałożyć zbyt dużo preparatu i nie doprowadzić do powstania zacieków. Drugą warstwę należy koniecznie nanieść, gdy pierwsza jest jeszcze świeża (średni czas : 1 h). Przygotowana mieszanina nadaje się do użycia w przeciągu 3 godzin. Nałożyć jedną warstwę SCALP PRIMER 36 w następujących

Usuwanie graffiti : W przypadku graffiti mającego poniżej 15 dni: rozprószyć SCALP ANTI GRAFFITI 49, a następnie wytrzeć suchą ścierką lub splukać wodą pod



SCALP SAS, firma oceniona przez EcoVadis – odznaczenie przyznane firmie, a nie produktowi.

SCALP[®] SAS

SCALP to francuska firma rodzinna produkująca środki czyszczące, ochronne i konserwujące, specjalizująca się w branży budowlanej od ponad 70 lat.

ciśnieniem. Jeśli pozostaną widoczne ślady, można je usunąć środkiem SCALPNET EDJ 28. Jeżeli graffiti ma od 1 do 2 miesięcy : nanieść SCALPEX AL 23 okrężnymi ruchami, pozostawić na 10 do 15 minut, a następnie spłukać wodą pod ciśnieniem. Warstwa ochronna zachowa swoją skuteczność wobec innych czynników.

4. WYMAGANY CZAS : VERNAEAU PU 16 należy zużyć w przeciągu 3 godzin od sporządzenia mieszaniny. Cała powierzchnia będzie skutecznie spolimeryzowana po upływie 72 godzin od nałożenia ostatniej warstwy.

5. WYMAGANA TEMPERATURA : od 5°C do 30°C.

6. CZYSZCZENIE NARZĘDZI : Zaraz po ich użyciu narzędzia należy umyć wodą.

7. ZUŻYCIE : od 150 do 250 g/ m² dla obydwu warstw, w zależności od rodzaju podłoża lub powłoki.*

8. PRZECHOWYWANIE : przechowywać z dala od mrozu, chronić przed bezpośrednim działaniem negatywnych warunków atmosferycznych i promieni słonecznych.

* Dane dotyczące zużycia mają charakter orientacyjny. Pozwalają one oszacować ilość produktu niezbędną do wykonania prac., jednak nie mają charakteru wiążącego. Jedynie przeprowadzenie testów w konkretnych warunkach pozwala określić dokładne zużycie na danej powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Produkt dwuskładnikowy na bazie żywicy poliuretanowej• Klasyfikacja AFNOR NFT 36 005 – Rodzina I, Klasa 6a• Grubość powłoki suchej : 30 mikronów• Gęstość : 1,06 +/-0.03 g/cm³ w temp. 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH : 8• Wrażliwy na działanie mrozu• Całkowita masa sucha : 40 %• Temperatura zapłonu : Nie dotyczy |
|---|--|

SRODKI OSTROZNOSCI

1. OCHRONA POWIERZCHNI : Nanieść VERNAEAU PU 16 wyłącznie na powierzchnię, którą chcemy nim zabezpieczyć. UWAGA : Ze względów estetycznych w przypadku stosowania produktu na nowych powierzchniach (świeżo pomalowanych lub otynkowanych) przed zastosowaniem VERNAEAU PU 16 należy odczekać do ich całkowitego wyschnięcia! Około 15 dni.

2. OCHRONA OSOB : Unikać kontaktu z oczami i skórą. W razie kontaktu spłukać obficie wodą. Używać rękawic z PCV i okularów ochronnych.

Uwaga : Treść niniejszego dokumentu wynika z naszego doświadczenia z produktem. Nie ponosimy odpowiedzialności za jego stosowanie w każdym indywidualnym przypadku. Biorąc pod uwagę szczególne właściwości każdego podłoża (zużycie, zmiany całej powierzchni i/lub właściwości, skład chemiczny itp.) oraz w celu uniknięcia uszkodzenia powierzchni przeznaczonej do obróbki, konieczne jest przetestowanie produktu Scalp na niewielkiej powierzchni przeznaczonej do obróbki, postępując zgodnie z procedurą aplikacji, aby upewnić się, że nie nastąpiły żadne zmiany. Produkt profesjonalny: niebezpieczny, należy przestrzegać środków ostrożności podczas stosowania. Należy nosić środki ochrony indywidualnej (ŚOI) i zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS).



SCALP SAS, firma oceniona przez EcoVadis – odznaczenie przyznane firmie, a nie produktowi.

SCALP[®] SAS

SCALP to francuska firma rodzinna, produkująca środki czyszczące, ochronne i konserwujące, specjalizująca się w branży budowlanej od ponad 70 lat.