



SCALPFUGE PROCE

ŚRODEK HYDROFUGUJĄCY DO BETONU – ZGODNY Z NORMĄ EN 1504-2
CHRONI PRZED WODĄ, WILGOCIĄ I CHŁORKAMI
PRODUKT IMPREGNACYJNY NIE TWORZĄCY POWŁOKI



OPAKOWANIE :

- 20 L, paleta 24 X 20 L
- 5 L, opakowanie zbiorcze 4 X 5 L

ZASTOSOWANIE

SCALPFUGE PROCE jest szczególnie polecany do ochrony fasad i ścian betonowych, zarówno nowych, jak i odnowionych. Ten wszechstronny środek można stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków i nadaje się do wszystkich rodzajów betonu: szalunkowego, prefabrykowanego, włóknisty, BFUHP (beton włóknisty o ultra wysokiej wytrzymałości), GRC (beton wzmocniony włóknem szklanym) itp.

Produkt SCALPFUGE PROCE posiada certyfikat zgodności z oznaczeniem CE i wnika głęboko w podłoże (do 1 cm), zapewniając skuteczną ochronę przed wodą, chlorkami i karbonatyzacją. Tworzy niewidoczną barierę chroniącą przed głównymi przyczynami niszczenia betonu, takimi jak infiltracja, cykle zamarzania/rozmarzania i agresywne środowisko, przyczyniając się w ten sposób do spowolnienia jego przedwczesnego starzenia.

SCALPFUGE PROCE jest produktem impregnującym, który zachowuje przepuszczalność powietrza i pary wodnej podłoża, zapewniając jednocześnie trwałą ochronę hydrofobową. Po nałożeniu jest całkowicie bezbarwny i nie zmienia wyglądu ani tekstury podłoża.

ZALETY PRODUKTU

- Hydrofobowy zgodnie z normą EN 1504-2
- Hydrofobowy środek impregnujący, nie tworzący warstwy, na bazie wody
- Idealny do stosowania na wszystkich rodzajach porowatych podłoży
- Produkt wysokiej jakości
- Chroni przed wodą, chlorkami, karbonatyzacją i korozją
- Ogranicza szkody spowodowane mrozem, powstawaniem wykwitów i mikroorganizmów
- Bez LZO
- Mikroporowaty
- Nie zmienia wyglądu ani porowatości podłoża
- Bezzapachowy
- Łatwa i szybka impregnacja porów betonu i materiałów
- Możliwość natryskiwania
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Chroni wszystkie rodzaje betonu
- Odporny na promieniowanie UV: nie żółknie
- O neutralnym pH

Jego formuła jest odporna na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, gwarantując niezmienną skuteczność przez długi czas, bez żółknięcia.

SPOSÓB UŻYCIA

ROZCIENCZANIE : Gotowy do użycia, nie należy rozcieńczać.

POTRZEBNE NARZEDZIA : Wałek, rozpylacz ręczny lub spryskiwacz ciśnieniowy

SPOSÓB UŻYCIA

- **PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA**: Powierzchnia przeznaczona do obróbki musi być czysta, odkurzona, odtłuszczona i sucha. W przypadku świeżego betonu lub cementu należy odczekać co najmniej 28 dni przed nałożeniem produktu. Należy upewnić się, że w ciągu 24 godzin od zabiegu nie wystąpią opady atmosferyczne.
- **NAŁOŻENIE**: Dokładnie wymieszać produkt, a następnie nałożyć na podłoże, od dołu do góry, aż do nasycenia podłoża. Nałożyć dwie warstwy „na mokro”. Unikać nakładania zbyt dużej ilości produktu, ponieważ może to spowodować spływanie i pozostawienie śladów na podłożu.

WYMAGANY CZAS: Produkt impregnujący: hydrofobizacja będzie skuteczna natychmiast po całkowitym wyschnięciu (3 dni). Chronić powierzchnię poddaną obróbce przed deszczem przez 24 godziny.

WYMAGANA TEMPERATURA: Unikać stosowania w przypadku deszczu, silnego upału lub silnego wiatru.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI : Zaraz po ich użyciu narzędzia należy umyć wodą.

ZUŻYCIE : W zależności od materiału, z którego wykonana jest dana powierzchnia i jej porowatości.*

PRZECHOWYWANIE : przechowywać z dala od mrozu, chronić przed bezpośrednim działaniem negatywnych warunków atmosferycznych i promieni słonecznych.

* Dane dotyczące zużycia mają charakter orientacyjny. Pozwalają one oszacować ilość produktu niezbędną do wykonania prac., jednak nie mają charakteru wiążącego. Jedynie przeprowadzenie testów w konkretnych warunkach pozwala określić dokładne zużycie na danej powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Produkt na bazie wody• Ciecz o białym zabarwieniu• Pozwala powierzchni « oddychać »• Gęstość : $1 \pm 0.03 \text{ g/cm}^3$ w temp. 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH : 7 (obojętne)• Wrażliwy na działanie mrozu• Temperatura zapłonu : nie dotyczy |
|---|---|

SRODKI OSTROŻNOSCI

1. OCHRONA POWIERZCHNI : Zabezpieczyć powierzchnie, których nie zamierzamy impregnować (szkło, PCV).

2. OCHRONA OSÓB : Unikać kontaktu z oczami i skórą. W razie kontaktu natychmiast przemyć wodą. Nosić rękawice z PVC. Podczas natryskiwania nosić kask z osłoną twarzy. Podczas nakładania wałkiem lub pędzlem nosić okulary ochronne. Nosić odpowiedni kombinezon (wodoodporny).

Uwaga : Niniejszy dokument sporządzony został w oparciu o nasze doświadczenie dotyczące danego produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za poszczególne przypadki jego zastosowania. Konieczne jest wykonanie próby przed zastosowaniem.



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem środków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizująca się od 65 lat w sektorze budownictwa.